

# MOL Process DK 350

## technológiai olaj



A MOL Process DK 350 paraffinos jellegű, adalékmentes technológiai olaj. Előállítására paraffinbázisú kőolaj-párlatokból történik oldószeres finomítás, paraffinmentesítés és hidrogénező utófinomítás során.

### Alkalmazási terület



Gumiipari lágyítóolaj

### Tulajdonságok és előnyök

Alkalmazás-specifikus összetétel	Kiváló plasztifikáló hatás
Kiváló színtabilitás	Nem okoz változást a termék színében
Alacsony párolgási hajlam	Stabil gyártmány minőség: a gumikeverék vulkanizálás során nem rétegződik Gazdaságos felhasználás Gyártás során kisebb környezeti terhelés, egészségkárosító hatás
Magas finomítási fok	Állandó olajminőség: a technológiához egyszerűen illeszthető

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 68

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Színszám (ASTM-skála)	1,5
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	231
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	71,9
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	8,6
Viszkozitási index	91
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	250
Semlegesítési szám [mg KOH/g]	0,01
Kokszolási maradék (Conradson) [(m/m)]	0,02

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Process DK 350

## technológiai olaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100987	MOL Process DK 350 180KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
13100251	MOL Process DK 350 860KG	IBC (csak rendelésre)
13100250	MOL Process DK 350	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu