

# MOL Acticut ME 37

## környezetkímélő vágóolaj



A MOL Acticut ME 37 szénacélok és erősen ötvözött acélok nagy termelékenységű forgácsoló megmunkálásaihoz kialakított speciális, klórmentes, nagyteljesítményű vágóolaj.

Kenőképesség javító, kopásgátló, nagynyomásálló, korróziógátló és olajködképződést csökkentő adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Nem tartalmaz PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

### Alkalmazási terület



Különbféle típusú és nehézségű forgácsoló technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetmegmunkálások, fogazó eljárások, stb.)

Minden nagy termelékenységű forgácsoló művelet, ahol a nagy leválasztott forgácskeresztmetszet (fogásmélység és előtolás) hatására nagy forgácsoló erő ébred

Nehezen forgácsolható, ötvözött acélok

Saválló és korrózióálló acélok

Csapágyacélok

Automata és jól forgácsolható acélok

Aktív kéntartalma miatt színesfémek megmunkálásához korlátozottan használható

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség széles hőmérséklet és terhelés tartományban

Kiváló átmeneti korrózióvédő hatás

Alacsony habzási hajlam

Alacsony ködképződési hajlam

Széleskörű alkalmazhatóság nehéz megmunkálásokhoz, lehetővé téve a vágóolajok számának csökkentését  
Hosszú szerszámtartam, alacsonyabb fajlagos szerszámköltség  
Nagyobb forgácsleválasztás, nagyobb termelékenység, alacsonyabb gyártási költség

Munkadarabok hatékony gyártásközi korrózióvédelme, kisebb felületkezelési költség

Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás  
Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság

Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

### Specifikációk és jóváhagyások

EMAG  
ISO 6743-7: L-MHF

# MOL Acticut ME 37

## környezetkímélő vágóolaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sötét, vöröses, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,879
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	35,5
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	235

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

#### Cikkszámok és kiszereési formák:

13100631 MOL Acticut ME 37 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu